

**ISOLAR VISOREX® lichtstreuende Gläser**

Produktbezeichnung	Glasaufbau	Dicke in mm ca.	Außen- Scheibe	Füllung + Füllgrad im SZR	Innen- scheibe	U <sub>g</sub> nach DIN EN 673  in W/m <sup>2</sup> K	Funktionswerte nach DIN EN 410			
							L <sub>T</sub> in % (± 2)		g-Wert in % (± 2)	L <sub>R</sub> (außen) in % (± 2)
							direkt	diffus		
ISOLAR VISOREX®// white 58.44	4/V/4-15/16-4	27/28	Float 4, lose Vlieseinlage, Float 4	Argon 90%	Float 4, advance	1,1	58	-	44	36
ISOLAR VISOREX // white 47.37	4/2xV/4-15/16-4	28/29	Float 4, 2 lose Vlies- einlagen, Float 4	Argon 90%	Float 4, advance	1,1	47	-	37	48

Stand: 01-2018